# ИЗОСПАН AS 130

## гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана

**Изоспан AS 130** - материал, выполненный из полипропиленовой микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном.

**Изоспан AS 130** обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана **Изоспан AS 130** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации.

Свойства материала **Изоспан AS 130** позволяют применять его в качестве гидро-ветрозащиты в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро-ветрозащитной мембраны **Изоспан AS 130** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.






## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- утепленные скатные кровли
- каркасные стены
- стены с наружным утеплением
- вентилируемые фасады
- чердачные перекрытия
- межэтажные перекрытия

**Изоспан AS 130 не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!**

## ФОРМА ВЫПУСКА

| | |
|---|---|
| Ширина, м | 1,6 |
| Площадь, $м^2$ | 70 / 35 |

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|---|---|
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2) | 240 / 130 |
| Плотность потока водяного пара, г/($м^2$ · 24 ч), не менее (ГОСТ 25898, при температуре 23°С и относительной влажности 50%) | 880 |
| Водоупорность, мм.вод.ст., не менее (ГОСТ 3816) | 1200 |
| УФ-стабильность, мес. (по результатам лабораторных испытаний) | 3 - 4 |

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

от - 60 °С до + 80 °С

* подробности в гарантийном сертификате

РХС РЕГИОНХАУССТРОЙ

**Офис продаж «Север»:**
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

**Офис продаж «Юг»:**
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

ИЗОСПАН PROFF
ГЕКСА нетканые материалы