Короед

Штукатурка декоративная для внутренних и наружных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*	
Температура применения	+(5÷30)°С
Расход сухой смеси на 2 мм слоя	2-4 кг/м2
Расход воды при ручном нанесении	0,17-0,21 л/кг
Наибольшая крупность зёрен заполнителя	2,0 мм
Подвижность растворной смеси	Пк3
Жизнеспособность готовой растворной смеси не менее	2 часа
Марочная прочность	М100
Марка по морозостойкости	F100
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	0,5 МПа
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	не более 370 Бк/кг

**при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%*



Назначение

Декоративный штукатурный состав на цементной основе для создания финишного фактурного слоя под окраску в системах утепления фасадов зданий. Наносится на бетон, на выровненные цементно-известковые и цементные штукатурки, а также на выравнивающие клеевые составы в системах утепления фасадов с применением минераловатных и пенополистирольных плит.

Описание продукта

Сухая строительная штукатурная смесь на основе цементно-известкового вяжущего, включающая кварцевый наполнитель, мраморную крошку и добавки. Размер зерна крошки 2,0 мм. Возможна колеровка. Рекомендуется как для машинного, так и для ручного нанесения. После затвердевания образует прочный водостойкий и морозостойкий раствор.

Условия проведения работ

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть выше +5ºС. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов).

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, не замерзшим, впитывающим, прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию, т.к. тонкослойные декоративные штукатурки наносятся «в размер зерна», то основания должны быть предварительно выровнены соответствующими составами. Сильно впитывающие, слабые, мелящие основания предварительно грунтуют составом Шпатлер Грунт Стандарт.

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 4,25 – 5,25 л на мешок (25 кг) до получения однородной массы. Всегда использовать все содержимое мешка! Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты штукатурная смесь готова к применению.

Порядок работы

На подготовленное, смоченное основание равномерно нанести декоративную штукатурку с помощью широкого шпателя из нержавеющей стали слоем на величину зерна. После непродолжительного схватывания затереть с учетом зернистости и структурировать пластмассовой теркой. Для получения однородной фактуры затирку пластиковой теркой следует выполнять вертикальными, горизонтальными или круговыми движениями в одном определенном направлении, в зависимости от ожидаемого эффекта. Затертые участки нельзя затирать повторно. Декоративную штукатурку следует наносить равномерно без перерывов. Для более качественного выполнения финишного-декоративного слоя рекомендуется заканчивать работу по архитектурным границам. В случае невозможности подобной разбивки рекомендуется границы захваток выполнить при помощи малярной ленты. При ручном нанесении готовая смесь наносится на поверхность при помощи стального шпателя. При машинном нанесении готовая растворная смесь наносится набрызгом. Максимально-допустимая толщина слоя при сплошном нанесении – до 3 мм, при частичном - до 5 мм. Если необходимо выравнивание в несколько слоев, то необходимо убедиться в том, что предыдущий слой полностью высох. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. Техническое описание не может заменить профессиональных знаний и навыков, необходимых для проведения работ.

Условия хранения

Мешки с сухой смесью необходимо хранить в крытых помещениях, обеспечивая герметичность упаковки и предохранение смеси от увлажнения.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления.