# Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 30 Бытовая

**Произведено согласно:** СТО 72746455-3.6.9-2016

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 30 Бытовая представляет собой полиуретановую монтажную пену высокого качества на основе уникальной формулы, разработанной собственным научным центром.
Монтажная пена ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечивает отличную звуко− и теплоизоляцию. Высокая заполняемость больших пустот.




## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER 30 Бытовая применяется для:
- заполнения широких полостей, пустот;
- уплотнения технологических отверстий в конструкциях крыш и изоляционных материалах.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от минус 10 °С до плюс 35 °С;
- высокая заполняемость больших пустот;
- подходит для выполнения небольшого объема работ.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Объем выхода из баллона | л | не более | 30 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Время отлипа при (23±5) °С | мин | не более | 15 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Время полной полимеризации | ч | не более | 24 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Кажущаяся плотность монтажной пены | кг/м³ | не более | 45 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Теплопроводность λ25 (при температуре 25±5 °С) | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ 7076-99 |
| Разрушающее напряжение при растяжении | кН/м² | не менее | 80 | ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009) |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кН/м² | не менее | 35 | ГОСТ 17177-94 |

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|---|---|---|---|
| Объем тары | мл | - | 520 |
| Масса нетто тары | кг | ±0,01 | 0.3 |
| Масса брутто тары | кг | ±0,02 | 0.4 |
| Количество штук в упаковке (коробке) | шт | - | 12 |
| Количество упаковок (коробок) в паллете | шт | - | 70 |
| Масса брутто упаковки (коробки) | кг | - | 4.995 |
| Размер паллеты | мм | - | 1200x800x1230 |

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Инструкции, приведенной на баллоне.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
На железнодорожном транспорте транспортирование баллонов с пеной монтажной проводят в крытых вагонах, повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах.
Транспортирование баллонов с пеной монтажной, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, следует проводить по ГОСТ 15846-2002.
При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с пеной монтажной должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Баллоны с продукцией в процессе транспортировки должны находиться строго в вертикальном положении – защитным колпаком вверх!
Температурный режим транспортировки от минус 10 °С до плюс 40 °С. Допускается кратковременно (не более 28 суток) транспортировать при более низкой температуре до минус 30°С. Количество циклов «заморозки/разморозки» до конечной реализации продукции не должно превышать четырех раз.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

Коробки с баллонами монтажной пены должны храниться в сухом крытом помещении, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Положение баллонов при хранении строго вертикально – защитным колпаком вверх!
Температурный режим хранения от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до минус 20 °С.
Предохранять баллоны с пеной монтажной при хранении от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше плюс 50 ºС.
Схема хранения поддонов в два яруса не допускается.
Высота штабеля при хранении в картонных коробках (гофрокоробах) не должна превышать 2 м.
Хранение коробок из распакованных поддонов по количеству рядов по высоте допустимо до 5 рядов (при наличии гофролиста Т-23 после второго ряда для 4 ярусов и после третьего для 5 ярусов).
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

**КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:**

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 1
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.16.56.190
КСР: 20.16.56.190.59.1.14.02-0124-000

**СЕРВИСЫ:**

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации